

**Шпатлевка универсальная PROFI****Описание:**

Шпатлевка PROFI предназначена для заполнения неровностей и царапин на поверхности перед окраской. Производится вакуумным методом на основе высококачественных полиэфирных смол и компонентов, придающих материалу необходимые свойства. Предназначена для профессионального использования, характеризуется высокой эластичностью, термостойкостью, легкостью нанесения и шлифовки. Может быть применяема на изделиях подвергающихся сильным механическим воздействиям. Температуростойкая в диапазоне  $-30\div 100^{\circ}\text{C}$ . На шпатлевку „PROFI” можно наносить: отделочную шпатлевку „FEIN”, распыляемую шпатлевку „UNI-SPRAY”, а так же акриловые грунты. Включает 2 компонента: взвесь (пигменты и наполнитель в насыщенной полиэфирной смоле) и отвердитель.

**Может быть применяема на следующих видах поверхностей:**

- Сталь
- Алюминий
- Грунт акриловый 2-компонентный
- Старое лаковое покрытие
- Ламинаты полиэфирные

**Внимание:** не наносить непосредственно на реактивные грунты (washprimer), 1-компонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

**Пропорции смешивания:**

Шпатлевка PROFI	100 частей по весу
Отвердитель	2 – 2,5 части по весу

**Время нанесения (от момента смешивания с отвердителем):**

От 4 до 6 мин. при температуре  $20^{\circ}\text{C}$ .

**Время сушки:**

От 20 до 30 мин. При температуре  $20^{\circ}\text{C}$ .

Время сушки можно сократить, поддерживая в течение 10 мин. Температуру  $60^{\circ}\text{C}$ .

**Шлифование методом «в сухую»:**

Начальная – P80 – P120

Окончательная – P120 – P240

**На шпатлевку RPOFI может наноситься:**

- Шпатлевка полиэфирная FEIN
- Шпатлевка полиэфирная UNI-SPRAY
- Акриловые грунты

**Правила использования:**

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорции смешивания. Для этой цели рекомендуется пользоваться дозатором шпатлевки. Наносить шпателем слои толщиной 3 мм с промежуточной просушкой. Минимальная температура нанесения +10°C.

**Цвет:**

Бежевый.

**Очистка инструмента:**

Растворитель для нитроцеллюлозных изделий.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: шпатлевка – 12 месяцев при температуре 20°C, отвердитель – 18 месяцев при температуре 20°C.

**Правила пользования:**

Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества.

**Фасовка:** 1кг, 1,9кг, 3,0кг и 5,7кг

Вся информация опирается на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Прочная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако не несем ответственность за конечные результаты при неправильном употреблении наших материалов и работе не соответствующей правам принятым в данном ремесле.

RANAL Sp. z o.o.