

## Шпатлевка универсальная UNI

### Описание:

Шпатлевка UNI предназначена для заполнения неровностей и царапин на поверхности перед окраской. Характеризуется высокой эластичностью, термостойкостью, легкостью нанесения и шлифовки. Создает покрытие с хорошей адгезией к загрунтованным и незагрунтованным поверхностям. Возможно применение на изделиях, подвергающихся сильным механическим воздействиям. Включает 2 компонента: взвесь (пигменты и наполнитель в насыщенной полиэфирной смоле) и отвердитель.

### Может быть применяема на следующих видах поверхностей:

- Сталь
- Алюминий
- Грунт акриловый 2-компонентный
- Старое лаковое покрытие
- Ламинаты полиэфирные

**Внимание:** не наносить непосредственно на реактивные грунты (washprimer), 1-компонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

### Пропорции смешивания:

Шпатлевка UNI	100 частей по весу
Отвердитель	2 – 2,5 части по весу

### Время нанесения (от момента смешивания с отвердителем):

От 4 до 6 мин. при температуре 20°C.

### Время сушки:

От 20 до 30 мин. При температуре 20°C.

Время сушки можно сократить, поддерживая в течение 10 мин. Температуру 60°C (не выше!).

### Шлифование методом «в сухую»:

Начальная – P80 – P120

Окончательная – P120 – P240

**На шпатлевку UNI может наноситься:**

- Шпатлевка полиэфирная FEIN
- Шпатлевка полиэфирная UNI-SPRAY
- Акриловые грунты

**Правила использования:**

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорции смешивания. Для этой цели рекомендуется пользоваться дозатором шпатлевки. Наносить шпателем слои толщиной 3 мм с промежуточной просушкой. Минимальная температура нанесения +10°C.

**Цвет:**

Бежевый.

**Очистка инструмента:**

Растворитель для нитроцеллюлозных изделий.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: шпатлевка – 12 месяцев при температуре 20°C, отвердитель – 18 месяцев при температуре 20°C.

**Правила пользования:**

Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества.

**Фасовка, кг:** 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.9, 3.0 и 5.7

Вся информация опирается на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Прочная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако не несем ответственность за конечные результаты при неправильном употреблении наших материалов и работе не соответствующей правам принятым в данном ремесле.

RANAL Sp. z o.o.