

Zestaw naprawczy RANAL

Opis:

Zestaw składający się z maty szklanej, żywicy poliestrowej i utwardzacza służy do uzupełniania ubytków oraz wzmacniania przerdzewiałych miejsc w karoseriach samochodowych, łodziach, jachtach i przyczepach campingowych. Posiada znakomitą przyczepność do podłoża. Po utwardzeniu tworzy twardą powłokę, nadającą się do szpachlowania. Utwardzona warstwa odporna jest na działanie wody, benzyny, olejów, smarów i krótkotrwałej podwyższonej temperatury do 80°C.

Może być stosowana na następujące podłoża:

- Stal
- Aluminium
- Podkłady akrylowe dwukomponentowe
- Laminaty poliestrowe
- Stare powłoki lakierowe
- Drewno

Uwaga: nie stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne (washprimer), 1-komponentowe akrylowe i nitrocelulozowe wyroby.

Na żywicę poliestrową można nakładać:

- Poliestrowe szpachłówki RANAL
- Natryskową szpachłóvkę poliestrową UNI-SPRAY
- Podkłady akrylowe RANAL
- emalie i lakiery nawierzchniowe RANAL

Proporcje mieszania:

Żywica poliestrowa RANAL	100 części wagowych
Utwardzacz	2,5 części wagowe

Uwaga! Produktu wymieszanego z utwardzaczem nie wolno wlewać z powrotem do niewykorzystanej żywicy.

Zasady postępowania:

Przed nałożeniem żywicy należy oczyścić, odrdzewić, odtłuścić i przeszlifować naprawianą powierzchnię. Następnie przygotować żądaną ilość maty szklanej, tak aby zachodziła ona około 2 cm poza granice uszkodzonego miejsca. Składniki starannie wymieszać, zachowując proporcje. W temperaturze nie mniejszej niż 15°C nanieść przygotowaną żywicę za pomocą pędzla na podłoże. Nałożyć matę, docisnąć i przesączyć za pomocą pędzla. Po utwardzeniu pierwszej warstwy (8-10 min.) można nakładać następne. Każdą warstwę maty przesączać preparatem za pomocą pędzla. Po nałożeniu ostatniej warstwy odczekać około 50 minut, po czym przystąpić do obróbki powierzchni.

Uwaga! Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C.

Czas przydatności (od momentu wymieszania z utwardzaczem):

Okolo 12 min. przy temperaturze 20°C.

Czas schnięcia:

Okolo 50 min. przy temperaturze 20°C.

Czas schnięcia można skrócić podtrzymując przez okolo 15 min. temperaturę 60°C.

Zalecana gradacja papieru przy obróbce:

Szlifowanie – P80 – P120

Kolor:

Żółty.

Czyszczenie sprzętu:

Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

Termin ważności:

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C, wynosi: żywica - 12 miesięcy, utwardzacz - 18 miesięcy.

Przepisy BHP:

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Opakowania:

Art. Nr	Pojemność, kg+m ² :	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg
00901-7	0,25+0,25	15	5,50

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.

RANAL Sp. z o.o.