

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS**SKAIDRUS LAKAS
PURŠKIAMAS**

Greitai džiūstantis skaidrus lakas, pasižymintis geru paviršiaus patvarumu, dideliu dengimo efektyvumu ir puikiu sukibimu. Atsparus įbrėžimams, taip pat cheminėms medžiagoms ir atmosferos sąlygoms.

**PRODUKTAS SKIRTAS PROFESIONALIAM
NAUDOJIMUI!**

GALIMA NAUDOTI ANT TOLIAU NURODYTŲ PAVIRŠIŲ

- ◆ Gruntiniai lakai.
- ◆ Matinės ir nuriebtos senos, geros būklės dangos.

PRODUKTO SAVYBĖS

- ◆ Labai tikslus dažomo paviršiaus padengimas.
- ◆ Didelis atsparumas dilimui ir oro sąlygoms.
- ◆ Galima naudoti tiek patalpose, tiek lauke.

SPALVA

- ◆ Bespalvis blizgus.
- ◆ Bespalvis matinis.

NAUDOJIMO BŪDAS

- ◆ Prieš naudojant nušlifuoti lakuotą paviršių P600 švitrinio popieriumi.
- ◆ Prieš tepant nuvalyti, nusausinti ir nuriebinti paviršių.
- ◆ Prieš naudojant suplakti indą su produktu.
- ◆ Užtepti 1–2 vienetinius sluoksnius maždaug 30 cm atstumu.
- ◆ Prieš tepant kitą sluoksnį, padaryti 5–10 min. pertrauką.
- ◆ Baigus darbą išvalyti purkštuvą apverčiant talpyklą aukštyr kojoms ir spaudžiant vožtuvą 5 sekundes.

DĖMESIO! Geriausia naudoti sausoje patalpoje, 20°C temperatūroje.

DŽIUVIMO LAIKAS

Dulkių kibimo laikas: 5 – 8 min.

Galima liesti po: 60 min.

Visiškas sustingimas: 24 val.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS**TEORINĖ IŠEIGA**

400 ml lako pakanka maždaug 1,0 – 2,0 m² paviršiaus padengimui.

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS

II/B/e limit = 840 g/l, LOJ = 682,8 g/l

SAUGOJIMO SĄLYGOS

Laikyti tamsioje ir sausoje vietoje, atokiai nuo ugnies ir karščio šaltinių. Tinkamumo naudoti laikas sandėliuojant sandarioje gamyklinėje pakuotėje, esant 20°C temperatūrai, yra 60 mėnesių.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS

Laikytis atitinkamo produkto saugos duomenų lapo nurodymų.

PAKUOTĖ

Produktas Nr.	Talpa, l	Bendra pakuotė, vnt.	Dėžės svoris, kg
30103 (blizgus)	0,4	12	5,20
30106 (matinis)	0,4	12	5,20

Pateikta informacija pagrįsta kruopščiais laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Tvirta padėtis rinkoje neatleidžia mūsų nuo nuolatinės produktų kokybės kontrolės. Tačiau mes neatsakome už galutinius rezultatus, jei produktai naudojami netinkamai.